FICHE TECHNIQUE
05/2005

COLLE ENDUIT LIEGE/ FIBRES DE BOIS

PROPRIÉTÉS
De conception biologique, la colle enduit est un produit sec, prêt à l'emploi.

COMPOSITION:
Chaux aérienne, ciment blanc, sable calcaire de diamètre env. 1,2mm liants de qualité supérieure

UTILISATION
La colle enduit est mise en œuvre dans les constructions neuves et anciennes, en intérieur et en extérieur pour fixer des panneaux de liège ou de la fibres de bois comme isolants muraux. Sert aussi pour la pose de filet en fibre de verre pour façade.

MODE D'EMPLOI
La colle enduit s'applique à l'aide de machines à crépir ou à la main…Mélanger 1 sac de colle avec 6,25L d'eau touiller pendant 2 mn, laisser prendre 10mn et mélanger à nouveau.
La méthode de collage avec la spatule crantée ou le système de plots est possible
Pour la pose du filet, poser 5mm de colle enduit, lisser à la taloche, passer une spatule crantée puis poser le filet, laisser sécher 5 jours et appliquer le crépis de finition
Ne pas mélanger avec un autre produit, la préparation colle enduit se garde env. 2 heures

TEMPS DE SÉCHAGE :
A 15°C et env. 50% d'humidité sec après 2 jours,
Pendant la phase de séchage, la température ne doit pas descendre en dessous de 5°C

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document

ECOFA 10A rue du Bernstein 67650 Dambach la Ville Tél 03 88 92 49 92 Fax 03 88 92 4894